

Technisches Merkblatt Lehmar-Lehmstreichputz extrafein

Material:	Lehmar-Lehmstreichputz extrafein zum Aufziehen, Streichen, Rollen, Spritzen als Pulver
Inhaltstoffe:	spezielle Tone und Sande, Methylcellulose, Marmormehle
Gebinde:	15 kg Sack, 5 kg Sack,
Verbrauch:	ca. 0,15 kg/m ² bis 0,25 kg/m ² pro Auftrag 5kg sack 20-33m ² pro Auftrag 15kg sack 60-100m ² pro Auftrag
Wasserbedarf:	je nach Verarbeitungsart, pro 15kg Sack 15-18 Liter Wasser, 5kg ca. 5-6Liter Wasser,
Lagerung:	trocken mindestens 2 Jahre lagerfähig

Untergrundvorbehandlung:

Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von Trennmittel wie Staub oder Öle sein.

Bei kritischen Untergründen wie Gipsputz, unbekanntem Altanstrich, gespachtelten Gipskarton, Fermacellplatten ist zwingend der Rapido-Putzgrund zu streichen.

OSB-Platten sind anzuschleifen und ein Viertel der Wassermenge muss durch Rapido-Farbenwasserglas ersetzt werden. Gesamtschichtdicke darf 0,5mm nicht überschreiten.
Lehmuntergründe nicht vornässen.

Verarbeitung:

Rapido-Farbpigmente in das Anmachwasser einstreuen und bis zur völligen Auflösung durchrühren. Im Anschluss den Lehmar-Lehmstreichputz extrafein unter Rühren einstreuen und knollenfrei aufrühren. 60 min. quellen lassen, nochmals durchrühren bis eine cremartige Konsistenz erzielt wird. Wasser und Lehmar-Lehmstreichputz extrafein lassen sich einfach mit einem Messbecher dosieren.

Mit Pinsel, Rolle oder Glättkelle auftragen. Danach je nach Wunsch strukturieren.

Die Auftragsstärke sollte die Kornstärke nicht überschreiten.

Abhängig von der Strukturierung sind in der Regel ein Grundanstrich und ein Deckanstrich ausreichend. Ein satt mit der Rolle aufgetragener Anstrich ist oft auch nach einem Auftrag deckend. Der Deckanstrich darf erst nach Austrocknung der vorherigen Grundlage, ersichtlich an der Aufhellung, erfolgen.

Angemischtes Material bleibt abgedeckt, einige Tage verarbeitbar, danach kippt es biologisch um. Zur Konservierung kann man ein Viertel der benötigten Wassermenge mit Rapido-Farbenwasserglas ersetzen. Dies härtet die Oberfläche zusätzlich. Nach Beendigung der Arbeiten können die Reste zum Trocknen auf einer Folie verteilt werden. Im ausgetrocknetem Zustand sind sie dann unbegrenzt lagerfähig und können jederzeit durch Einsumpfen wieder verarbeitbar gemacht werden. Für zusammenhängende Flächen muss ausreichend Material in einer Charge angemischt werden. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein.

Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung, auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes, verliert dieses seine Gültigkeit.



Lehmdiscount – Handel mit Naturbaustoffen
Inhaber M. Zähr
Am Spreeufer 19
02694 Guttau OT Lömischau

Tel.: 035932-355 14
Fax.. 035932-355 15
Internet: www.lehmdiscount.de

