

RAPIDO FIXIERUNG

Material	Carboxymethyl-Cellulose zum Fixieren fertiger Oberflächen, Bindemittel für Lasuren
Gebinde	100 g Beutel, 500 g Beutel, 1.000 g Beutel
Verbrauch	ca. 10gr / Liter Wasser 150 ml/m ² fertige Mischung als Lasurauftrag 50 – 250 ml/m ² als Grundierung Verfestigung (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Lagerung	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar
Eigenschaften	Verfestigt Untergründe und verringert den Abrieb. Das Wasserdampfaufnahmevermögen wird gesteigert. Trocknet reversibel ab und ist deshalb als Tiefengrund für nachfolgende dicklagige Putze über 5mm nicht geeignet. Enthält keinerlei Konservierungsmittel und ist im angerührten wässrigen Zustand ca. 1 Woche lagerfähig.
Untergrund	Die Untergründe müssen frei von Trennmitteln (Staub, Öle, Wachse und Leimfarben) sein.
Verarbeitung	Zum Rollen, Pinseln, Sprühen
Hinweise	Oberflächen werden mit zunehmender Konzentration leicht dunkel. Zwei schwach konzentrierte Behandlungen sind einer starken Konzentration vorzuziehen. Als Lasur werden bis zu 10 g Pigment pro Liter Wasser angerührt und im Anschluss unter ständigem Rühren mit 20 g Rapido Fixierung vermischt. Nach mindestens einer Stunde Reifezeit erneut durchmischen. Den gleichmäßigsten Auftrag erreicht man durch Sprühen, zum Beispiel mit einem Drucksprüher, wie er im Gartenbereich Anwendung findet.

100 G BEUTEL



500 G BEUTEL



1000 G BEUTEL



Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe www.rapidolehm.de