

RAPIDO LEHMGLÄTTE

Material	Spezielle Tone und Sande, Carboxymethyl-Cellulose, Marmormehle als Pulver, zum Aufspachteln
Gebinde	15 kg Sack
Verbrauch	Sackinhalt mit 12 Liter Wasser mischen, ergibt ca. 17 Liter Glätte, 1 Sack reicht für ca. 30 - 100 m ² je Auftragslage und abhängig vom Saugverhalten
Auftragsstärke	Straff auf Untergrund abziehen, nicht zum Füllen von Unebenheiten geeignet
Wasserbedarf	Ca. 12 Liter Wasser je 15 kg Material
Lagerung	Bei trockener und luftdichter Lagerung unbegrenzt haltbar



15 KG SACK



Untergrund- vorbehandlung	Gipsbauplatten: Sind mit Tiefengrund zu streichen Holzbauplatten: Wasserglaszusatz im ersten Anstrich Sandende Untergründe: Sind mit Rapido Wasserglas zu behandeln Lehm-, Kalk-, Zement- und Gipsputze: Staub und lose Teile abfegen
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung	Rapido Farbpigmente in das Anmachwasser einstreuen und bis zur völligen Auflösung durchrühren. Im Anschluss die Rapido Lehmglätte unter Rühren einstreuen und knollenfrei aufrühren. Eine Stunde reifen lassen und nochmals durchrühren, bis eine creme-artige Konsistenz erzielt wird.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material nun straff auf dem Untergrund aufziehen und glätten. Schichtenbildung ist zu vermeiden. Nach dem Durchtrocknen der ersten Spachtellage können weitere Aufträge erfolgen. Vorher jedoch sollten Ansätze oder restliche Körnchen abgeschehrt oder abgeschliffen werden. Immer darauf achten, dass straff abgezogen wird. Folgelagen in einer anderen Arbeitsrichtung auftragen. Je nach Untergrundbeschaffenheit sind 2-3 Glätten erforderlich.

Angemischtes Material bleibt etwa 10 Tage verarbeitbar, danach kippt es biologisch um. Zur Konservierung kann man ein Drittel der benötigten Wassermenge mit **Rapido Wasserglas** ersetzen. Dies härtet die Oberfläche zusätzlich. Nach Beendigung der Arbeiten können die Reste zum Trocknen auf einer Folie verteilt werden. Im ausgetrockneten Zustand sind sie dann unbegrenzt lagerfähig und können jederzeit durch Einsumpfen wieder verarbeitbar gemacht werden.

Für zusammenhängende Flächen muss ausreichend Material in einer Charge angemischt werden. **Rapido Lehmglätte** enthält keine Konservierungsstoffe.

Die Aussagen erfolgen nach umfangreicher Prüfung und Praxiserfahrung. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Während der gesamten Verarbeitung und Austrocknungszeit müssen der Untergrund sowie die Umgebung frostfrei sein. Die Hinweise dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung. Sie ersetzen nicht, die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert dieses seine Gültigkeit, aktuelle Version siehe www.rapidolehm.de